



sure Add

چسب بتن Sure Add 466

شرح محصول

میزان مصرف

در ملات ریز دانه مصرف کمتر از ملات های درشت دانه است. میزان مصرف حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد وزن سیمان موجود در بتن یا ملات (ریزدانه) پیشنهاد می شود.

ویژگی های محصول

- ☐ ایجاد چسبندگی بین بتن و یا ملات قدیمی و جدید
- ☐ مقاومت در مقابل سیکل انجماد و ذوب
- ☐ کاهش نفوذ پذیری بتن یا ملات
- ☐ بدون بو و غیر سمی
- ☐ جلوگیری از ترک خوردن یا پنبه کردن
- ☐ افزایش مقاومت سایشی بتن

بسته بندی و شرایط نگهداری

- ☐ این محصول در گالن های ۵ و ۲۰ کیلوگرمی قابل عرضه است .
- ☐ در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد، دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان نگهداری شود .

نکات ایمنی

در صورت تماس طولانی مدت با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته شود. در صورت تماس با چشم یا بلعیده شدن بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود.

موارد استفاده

- ☐ تهیه ملات برای ترمیم بتن های آسیب دیده
- ☐ تقویت چسبندگی ملات
- ☐ تهیه ملات های چسبنده برای نرمه کشی
- ☐ آب بندی ملات های سیمانی
- ☐ اجرای مستقیم چسب بتن ویژه ۴۶۶ روی سطح سیمانی یا بتنی جهت آب بندی

مطابق با استانداردهای

- ☐ ASTM C 1042
- ☐ ASTM C 1059

مشخصات فنی

مشخصات فنی	
رنگ	مایع شیری
وزن مخصوص	۱٫۰۲-۱٫۰۴ gr/cm ³
ویسکوزیته در ۲۰ درجه سانتیگراد	۲۰۰-۲۵۰ cps
مقاومت شیمیایی در برابر	محیط های قلیایی، اسید های ضعیف، سولفات ها و کلرید ها
PH	۸±۱

نحوه مصرف

محصول آماده را به ملات یا بتن تازه اضافه می کنیم.
محلول آماده را به ملات یا بتن تازه اضافه می کنیم.
مقدار مصرف چسب بتن بسته به میزان چسبندگی مورد نیاز و نوع دانه بندی متفاوت است. در صورت استفاده از این فرآورده در مقادیر نزدیک به حداکثر مجاز، امکان ایجاد هوای بیشتر در بتن می رود.